

Peinture aux pigments ou à l'ocre

Pour 10 litres de peinture.

- 8 litres d'eau.
- 720 g de farine de blé ou seigle au choix.
- 2 kg d'ocre ou de pigments naturels. Pour le blanc du Blanc de Meudon.
- 200 g de sulfate de fer si la peinture est extérieure.
 - 1 litre d'huile de lin.
 - 10 cl de savon noir.



Délayer 720 g de farine dans un litre d'eau.

Porter à ébullition dans une casserole.

Délayer progressivement avec 7 litres d'eau.

Ajouter l'ocre progressivement et les 200 g de sulfate de fer.

Chauffer le tout et faire cuire à feu moyen un quart d'heure en tournant (attention la farine brûle si on ne tourne pas).

Ajouter un litre d'huile de lin.

Faire cuire encore un quart d'heure.

Eteindre le feu et laisser refroidir.



Lorsque c'est tiède ajouter le savon noir.

Eventuellement rectifier la consistance avec de l'eau.

La peinture tient cinq ans.

Pour acheter de l'ocre :

http://ocre-achat-pigment-amenagement-interieur-conseil-peinture.lacompagniedesocres.fr/catalogue.htm?categories_id=1

<http://www.ocres-de-france.com/boutique.php>